



产品技术说明书

发布日期：2026 年 01 月，编号：REZUX-WET-20260121-01

Enfinol® WET8

版本号：1

性能概述

- Enfinol® WET8 为聚醚改性的有机硅氧烷表面活性剂，用于水性涂料、印刷油墨和罩光清漆，可显著降低表面张力，改善基材的润湿性

产品特点

- 显著降低水性体系的表面张力，极大改善基材的润湿性
- 可能会引起轻微的稳泡，但不影响重涂性
- 如需更好的表面滑爽性，可搭配 Enfinol® LEV11 使用

物理性质

产品典型数值

外观	淡棕色液体
活性物含量 (%)	100
密度 (25°C, g/cm ³)	1.06

应用

- 推荐用于所有的水性涂料，印刷油墨和罩光清漆，尤其适用于不含助溶剂的配方



使用方法

- 建议添加量：0.05-0.5%(总配方量)，最佳添加量需经过一系列试验确定
- 该添加剂可以在生产的任何阶段添加，但是推荐后添加

包装与存储

- 20kg、200kg 或 1000kg /桶
- 低于 5 °C 贮存或运输可能分层或者混浊。加热至 20 °C，搅拌均匀。
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息