



产品技术说明书

发布日期：2026 年 03 月，编号：REZUX-Actulor-20260305-01

Actulor® 708

版本号：1

性能概述

- Actulor® 708 是一种通用型丙烯酸树脂，专为用于水性叠印油墨以及水性颜料分散体而设计。

产品特点

- 适应性广
- 良好颜料分散性和展色性
- 高硬度、高光泽

物理性质

产品技术规格

外观 (25℃)	透明条状固体
不挥发份 (%)	99.5
分子量	8000
酸值 (mg KOH/g)	220
Tg (℃)	95
软化点 (℃)	155

应用

- 色浆研磨
- 乳液聚合保护胶体
- 水性油墨、光油

使用方法

- 建议用量：建议温度控制在 60~75℃之间, PH 值控制在 8.5~9.0 之间

快干型树脂		慢干型树脂		蓝色浆		黑色浆	
原材料	%	原材料	%	原材料	%	原材料	%
本品	30~32	本品	28~30	色粉	30	色粉	35
氨水	7~8	一乙醇胺	7.5~8.5	本品	34	本品	29
一乙醇胺	2~3	丙二醇	3	分散剂	3	分散剂	4
乙醇	5	水	58.5~61.5	消泡剂	0.5	消泡剂	0.5
水	50~52	/	/	水	32.5	水	31.5

- 最佳用量需经一系列实验确定

包装与存储

- 25kg 、200 kg /袋
- 保质期：自生产之日起 12 个月

使用限制

- 本产品没有经过测试也没有明确声明可适用于医疗或制药，不得用于人体注射，不可食用

有限保证信息-请仔细阅读

- 本产品资料内容是我公司所掌握产品而提供，仅供参考。
- 因众多的配方、生产和应用条件不同，客户在使用本公司产品前应预先测试其适应性以确定产品的性能、效率及安全性。
- 我们所提供的使用建议不得被当作侵犯任何专利的导因。本公司唯一责任仅限于退还货款或换取同样货款的产品
- 欢迎访问公司网站 www.rezux.com 了解更多信息